

## Необрастающая краска West Wind Antifouling

Epifanes West Wind – твёрдая высококачественная самополирующаяся необрастающая краска для пресной и морской воды. Предназначена для применения на судах, ходящих на скорости до 40 узлов. Отличается великолепной устойчивостью к образованию обрастаний. Долговременная защита от обрастаний: два слоя могут использоваться в течение двух сезонов. Неограниченное максимальное время до спуска на воду, подходит для сухого докования. Совместим со всеми существующими жесткими необрастающими покрытиями, самополирующимися необрастающими покрытиями и необрастающими покрытиями на виниловой основе. Подходит для нанесения на дерево, стеклопластик и сталь в сочетании с соответствующей грунтовкой. Предлагается в четырёх цветовых версиях.

Тип	Самополирующаяся краска без олова
Активный ингредиент	Оксид меди
Цвет	Светло-голубой, темно-синий, черный или красно-коричневый
Плотность	1,68 г/см <sup>2</sup>
Содержание твердых веществ	44+/- 2%
Летучие органические соединения	485 г/л
Вязкость	60 секунд измеритель ISO 6 мм

Время высыхания 65% отн. влажность воздуха, толщина сухой плёнки 50 µm	"от пыли"	Готовность к перекрытию	На отлип
	10°C: 2 часа	10°C: 8 часов	10°C: 18 часов
	20°C: 1 час	20°C: 5 часов	20°C: 12 часа

**Примечание: отверждение и время для нанесения покрытия может увеличиваться в зависимости от увеличения толщины пленки**

Нанесение		Безвоздушный распылитель	Кисточка / Валик
	% растворителя	0-5%	0-5%
	Форсунка	Graco 619-712	
	Давление в мПа	12-15	
	Вязкость измеритель ISO cup 6 мм	60 секунд	

Рекомендуемая толщина пленки и теоретическое покрытие		Минимум	Максимум
	Толщина влажной пленки	120 µm	300 µm
	Толщина сухой пленки	50 µm	125 µm
	Теоретическое покрытие	8,8 м <sup>2</sup> /литр	3,5 м <sup>2</sup> /литр

Практическое покрытие	Зависит от метода нанесения покрытия, вида и состояния субстанции, потери материала вследствие особенностей формы объекта, особенностей нанесения.
Растворение	Рекомендуется применять без растворения. Если необходимо, применять растворитель Epifanes D-100. Поверх существующего необрастающего покрытия: промыть пресной водой под давлением (200 бар) для удаления обрастаний и соли. Удалите существующее покрытие, если оно в плохом состоянии.
Инструкции по применению	Убедитесь, что поверхность сухая и содержит загрязнения (соль, жир, т.д.). Перед нанесением - обезжирить поверхность средством Epifanes Spraythinner for Paint and Varnish. Всегда наносить в два слоя. Рекомендуется нанести третий слой на кромки, ватерлинию, руль и дейдвуд.
Совместимость	С необрастающими покрытиями: содержащими медь и биоциды, медь без биоцидов. С твердыми необрастающими покрытиями (хлорированный каучук / винил) после тщательного обезжиривания и шлифовки поверхности (зернистость 60).
Применение	Применяется на дереве, стеклопластике и стали в сочетании с соответствующей грунтовкой. Не применяется на алюминии.
Хранение	Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте вдали от прямого солнечного света