

ВИНИКОР-МАРИН® эмаль

ТУ 2312-004-67503963-2012



ТИП	Эмаль эпоксидная двухупаковочная.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для применения в комплексных системах защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатирующихся в морской, пресной воде и атмосферных условиях.
ОСОБЕННОСТИ	Покрытие на основе материалов «ВИНИКОР-МАРИН» устойчиво к воздействию морской, пресной воды, сырой нефти, нефтепродуктов, и других сред, резких перепадов температур от -50 °С до +60 °С. Материал тиксотропный, имеет низкое содержание органических растворителей, позволяет наносить толстослойное покрытие.
ПРИМЕНЕНИЕ	В комплексном покрытии с грунтовкой ВИНИКОР-МАРИН для защиты района переменной ватерлинии, подводной части корпусов судов неограниченного района плавания, а также гидротехнических сооружений. При нанесении на подводную часть и район переменной ватерлинии может перекрываться противообрастающими эмалями. Система покрытий ВИНИКОР-МАРИН имеет заключение ФГУП «Прометей» и решение МВК об использовании материалов в судостроении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет	светло-зеленый, серый, черный
	Внешний вид	покрытие однородное глянцевое
	Разбавитель	Р-4, ксилол, 646
	Массовая доля нелетучих веществ	80–85 %
	Жизнеспособность	8 часов, при температуре (20±2) °С
	Теоретический расход	190–290 г/м² на 1 слой
	Толщина сухой пленки	100–150 мкм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ	Загрунтованную поверхность очистить от механических загрязнений. В случае необходимости обезжирить и обеспылить. Тщательно перемешать основу эмали. Смешать ее с отвердителем, в соотношении указанном в паспорте качества на материал. Полученную композицию выдержать в течение 15 минут при температуре нанесения. При необходимости, разбавить не более 5 % от массы. Окраску производить при температуре окружающего воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности не более 85 %.
--------------------------------------	--

Безвоздушное распыление	Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 0,38–0,53мм (0,015"–0,021").
Кисть, валик	Допускается разбавление не более 5% растворителя.

Рекомендуется наносить 1 слой.

Время высыхания до степени 3 не более 24 часов при (20±2) °С. В закрытых полостях и труднодоступных местах время высыхания увеличивается до 30 ч.

Выдержка системы покрытий до введения металлоконструкции в эксплуатацию – 7 суток.

ХРАНЕНИЕ	В плотно закрытой таре, исключать попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -40 °С до +35 °С. Гарантийный срок хранения основы 24 месяца с даты изготовления.
-----------------	---

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫТИЯ	Используется при температуре от -50 °С до +60 °С для защиты от коррозии района переменной ватерлинии, подводной части корпусов судов неограниченного района плавания, а также гидротехнических сооружений.
----------------------------------	--



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»

Екатеринбург +7 (343) 267-94-31; 266-09-15, office@fmp.ru

Москва +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 640-55-20; 676-20-20, spb@fmp.ru

Представительства в РФ и за рубежом – на **vmp-holding.ru**