

					E16MT.360063.006			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Окраска наружных поверхностей корпуса и надстройки. (ЛКМ фирмы «Hempel»)	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Лукьянова					1	9
Провер.						ООО «Спрут»		
Норм.контр								
Утвердил								

[illegible]

№	Наименование помещений, поверхностей и район расположения	Поверхность		Грунтовка					Окраска				
		Материал	Площадь, м²	Материал	Цвет	Кол-во слоев/ Толщи на сух. пленки	Расход м²/л.	Расход общий, л.	Материал	Цвет	Кол-во слоев/ Толщина сух. пленки	Расход м²/л	Расход общий, л.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Надводный борт от ватерлинии до планширя фальшборта, привальный брус	Сталь	77,1	Hempadur 15570	12170 серый	1x100	5,5	20,0					
				Шпатлевка Hempel's Pro-Filler 3537		8мм		222,0					
				Hempadur 15570	12170 серый	1x125	4,4	25,1					
									Hempathane Enamel 55100	10000 белый	1x50	10,2	10,8
									Hempathane Enamel 55100	10000 белый	1x50	10,2	10,8

Изм.	Лист	№ документа	подпись	дата

E16MT.360063.006

лист
3

№	Наименование помещений, поверхностей и район расположения	Поверхность		Грунтовка					Окраска				
		Материал	Площадь, м²	Материал	Цвет	Кол-во слоев/ Толщи на сух. пленки	Расход м²/л.	Общий расход л.	Материал	Цвет	Кол-во слоев/ Толщина сух. пленки	Расход м²/л.	Общий расход л.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	Главная палуба, палуба флай-бриджа (только выравнивание)	сталь	46,0	Hempadur 15570	12170 серый	1x100	5,5	12,1					
				Шпатлевка Hempel's Pro-Filler 3537		8мм		132,8					
				Hempadur 15570	12170 серый	1x125	4,4	15,0					
1.4.	Фальшборт внутри, планширь	сталь	14,8	Hempadur 15570	12170 серый	1x100	5,5	3,85					
				Шпатлевка Hempel's Pro-Filler 3537		8мм		43,0					



№	Наименование помещений, поверхностей и район расположения	Поверхность		Грунтовка					Окраска				
		Материал	Площадь, м²	Материал	Цвет	Кол-во слоев/ Толщи на сух. пленки	Расход м²/л.	Общий расход л.	Материал	Цвет	Кол-во слоев/ Толщина сух. пленки	Расход м²/л.	Общий расход л.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Hempath ane Enamel 55100	10000 белый	1x50	10,2	11,3
1.6.	Ватерлиния и марки углубления		4,5						Hempath ane Enamel 55100	19990 черный	1x50	10,2	1,0
									Hempath ane Enamel 55100	19990 черный	1x50	10,2	1,0
1.7.	Козырек надстройки снизу	сталь	16,0	Hempadur 15570	12170 серый	1x100	5,5	4,2					
				Шпатлевка Hempel's Pro-Filler 3537		8мм		46,1					
				Hempadur 15570	12170 серый	1x125	4,4	5,2	Hempath ane Enamel 55100	10000 белый	1x50	10,2	2,24
									Hempath ane Enamel 55100	10000 белый	1x50	10,2	2,24

					E16MT.360063.006					лист
Изм.	Лист	№ документа	подпись	дата						6

[illegible]

## СВОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1. Грунт Hempadur15570/12170 (серый)	- 191,1л
2. Промежуточный слой Hempadur 45182/25150 (желтый)	- 12,1л
3. Hempel's Antifouling Olympic 86950/51110 (красный)	- 21,5л
4. Шпатлевка Hempel'sPro-Filler 35370	- 690,2л
5. Краска Hempathane Enamel 55100/10000 (белый)	- 54,3л
6. Краска Hempathane Enamel 55100/19990 (черный)	- 2,0л
Разбавители	
7. 08450	- 30,5 л
8. 08080	- 11,7 л

					E16MT.360063.006	лист
Изм.	Лист	№ документа	подпись	дата		8



### Подготовка поверхности :

1. Масла и жиры удалить растворителями или моющим средством.
2. Поверхность очистить абразивной очисткой до степени Sa 2,5
3. Удалить пыль.
4. В труднодоступных местах, по сварным швам произвести нанесение дополнительных слоев грунта (полосовые).

					E16MT.360063.006	лист
Изм.	Лист	№ документа	подпись	дата		9